

Spécifications techniques

Test	Norme	Propriétés
émission de formaldéhyde	EN 717-1	E1, < 0,05 ppm
résistance aux taches de la couche d'usure	EN 438-2	groupe 1+2: niveau 5, groupe 3: niveau 4
solidité à la lumière	EN ISO 105-B02 EN 20 105-A02	gamme de laine bleue, supérieure à 6 échelles de gris, supérieure à 4
comportement au feu	EN 13501-1	difficilement inflammable, au minimum B _{fl} -s1
différence de hauteur entre éléments joints	EN 17539	moyenne: ≤ 0,10 mm max: ≤ 0,15 mm
droiture des bords	EN 17539	≤ 0,3 mm/m
espaces entre les pièces jointes	EN 17539	moyenne: ≤ 0,15 mm max: ≤ 0,20 mm
résistance à l'empreinte	EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm
résistance aux micro-rayures	EN 16094	≤ MSR - A1 ; ≤ MSR - B1
résistance à l'abrasion	ISO 24338	AC3, ≥ 6.000 cycles
résistance aux chocs	EN 13329, Ann. H	≥ 1.800 mm
résistance au glissement	EN 51130	R9 (SUMT); R10 (WG)
glissance	EN 13893	DS
résistance aux fauteuils à roulettes	ISO 4918	10.000 cycles
stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,15 %
gonflement en épaisseur	ISO 24336	≤ 0,05 %
classe d'usage	EN ISO 10874	31
résistance thermique	EN 12667	0,0375 (m²K)/W
amélioration de l'isolation phonique	EN ISO 10140-3	Δ Lw = 19 dB



Caractéristiques

- faciles à nettoyer et résistants
- résistants aux brûlures de cigarettes
- robustes et résistants à la pression
- résistants aux taches
- insensibles à la lumière et gardent un effet brillant de longues années
- résistants à l'abrasion
- confortables
- très bien adaptés aux sols chauffants
- produits avec des ressources renouvelables
- ignifuge

Caractéristiques particulières

- micro joint
- 100% recyclable

Données Produit

	Light
Structure	Woodgrain (WG)
Panneau	1200 x 200 x 4 mm
Carton	10 Panneaux = 2,4 m²
Palette	115,2 m² = 940 kg 48 cartons
	Light Plus
Structure	Woodgrain (WG)
Panneau	1200 x 200 x 5 mm
Carton	8 Panneaux = 1,92 m²
Palette	99,84 m² = 875 kg 52 cartons