Technische Spezifikationen

Prüfung	Prüfnorm	Eigenschaften
Formaldehydemission	EN 717-1	E1 < 0,05 ppm
Fleckenunempfindlichkeit der Nutzschicht	EN 438-2	Gruppe 1+2: Grad 5 Gruppe 3: Grad 4
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02 EN ISO 105-A02	Blauwollskala, nicht schlechter als 6 Graumaßstab, nicht schlechter als 4
Brandverhalten	EN 13501-1	schwer entflammbar, mindestens B_{fl}-s1
Höhenunterschiede zwischen zusammengefügten Elementen	EN 17539	Durchschnitt: ≤ 0,10 mm max: ≤ 0,15 mm
Kantengeradheit	EN 17539	≤ 0,3 mm/m
Fugenöffnungen zwischen zusammengefügten Elementen	EN 17539	Durchschnitt: ≤ 0,15 mm max: ≤ 0,20 mm
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,1mm
Mikrokratzbeständigkeit	EN 16094	≤ MSR - A2
Beständigkeit gegen Abrieb	ISO 24338	AC5, ≥ 7.000 Zyklen
Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung	EN 13329, Anh. H	≥ 1.800 mm
Rutschhemmung	EN 51130	R10 (WS); R10 (SG)
Gleitreibung	EN 13893	DS
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,1 %
Dickenquellung	ISO 24336	≤ 0,05 %
Stuhlrollenfestigkeit	ISO 4918	25.000 Zyklen
Klassifizierung	EN ISO 10874	34
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,0375 (m²K)/W
Trittschallverbesserung	EN ISO 10140-3	Δ Lw = 20dB

INDOOR AIR COMFORT eurofins GOLD CERTIFIED PRODUCT

GEPRÜFT NACHHALTIGES PRODUKT QNG READY SENTINEL HOLDING INSTITUT

Emissionen in die Innenraumluft * A+ (A+ A B C)

Produkteigenschaften

- pflegeleicht & widerstandsfähig
- weitgehend zigarettenglutfest
- strapazierfähig & druckfest
- fleckenunempfindlich
- lichtunempfindlich und wirken auch nach Jahren noch brillant
- abriebbeständig
- schwer entflammbar (Bfl-s1)
- gehkomfortabel
- für die Verlegung auf Fußbodenheizung bestens geeignet
- hauptsächlich aus natürlichen Rohstoffen gefertigt (E1 HCHO)

Besondere Eigenschaften

- Microfuge (micro)
- V-Fuge
- 100% recycelbar

Produktdaten

Stone (5G)

Struktur	Highgloss (HG) Stone grain (SG)
Paneel	800 x 400 x 6 mm
Karton	6 Paneele = 1,92 m²
Palette	109,44 m² = 1100 kg 57 Kartons

(5G)

Wood

Struktur	Wood-Struktur (WS)
Paneel	1.500 x 200 x 6 mm
Karton	6 Paneele = 1,80 m²
Palette	108,00 m² = 1061 kg 60 Kartons

Herringbone

Struktur	Wood-Struktur (WS)
Paneel	740 x 148 x 6 mm
Karton	16 Paneele = 1,75 m²
Palette	105,14 m² = 1.015 kg 60 Kartons A und B