

Technische Spezifikationen

Prüfung	Prüfnorm	Eigenschaften
Formaldehydmission	EN 717-1	E1 < 0,05 ppm
Fleckenunempfindlichkeit der Nutzschicht	EN 438-2	Gruppe 1+2: Grad 5 Gruppe 3: Grad 4
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	Blauwollskala, nicht schlechter als 6
Brandverhalten	EN 13501-1	schwer entflammbar, mindestens B _f -s1
Rechtwinkligkeit	ISO 24342	≤ 0,20mm
Kantengeradheit	ISO 24342	≤ 0,20 mm/m
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,1mm
Mikrokratzbeständigkeit	EN 16094	≤ MSR - A2
Rutschhemmung	EN 51130	R10
Gleitreibung	EN 13893	DS
Dimensionsstabilität	ISO 23999	≤ 0,10 %
Stuhlrollenfestigkeit	ISO 4918	≥ 25.000 Zyklen
Klassifizierung	EN ISO 10582	42
Flächengewicht	ISO 23997	3,907 Kg/m²
Curling (6h bei 80°C)	ISO 23999	≤ 1,6mm
Dicke	ISO 24346	2,5mm +0,13 /-0,10mm
Dicke der Nutzschicht	ISO 24340	0,55mm
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,027 (m²K)/W
Trittschallverbesserung	EN ISO 10140-3	Δ Lw = 4dB



Produkteigenschaften

- pflegeleicht & widerstandsfähig
- weitgehend zigaretteengluftfest
- strapazierfähig & druckfest
- fleckenunempfindlich
- lichtunempfindlich und wirken auch nach Jahren noch brillant
- abriebbeständig
- schwer entflammbar
- gehkomfortabel
- für die Verlegung auf Fußbodenheizung bestens geeignet

Besondere Eigenschaften

- Microfuge
- 100% recycelbar

Produktdaten

Dryback Wood

- Struktur** Wood-Struktur (WS)
- Paneel** 1.500 x 240 x 2,5 mm
- Karton** 12 Paneele = 4,32 m²
- Palette** 224,64 m² = 1007 kg
52 Kartons

Dryback Stone

- Struktur** Stone-Struktur (ST)
- Paneel** 800 x 400 x 2,5 mm
- Karton** 12 Paneele = 3,84 m²
- Palette** 241,92m² = 1011 kg
63 Kartons